

# Schimmelbefall bekämpfen

Deckvermögen  
Klasse 1

Geeignet auch in der  
Lebensmittelindustrie



Mit vorbeugendem  
Filmschutz

Nassabrieb  
Klasse 2



## Innenfarbe mit Langzeit-Filmschutz

**Verwendungszweck:** Dispersionsfarbe mit fungizidem Langzeit-Filmschutz für die Überarbeitung von schimmelpilzbefallenen Flächen. Das Material kann laut ISEGA Prüf-Zertifikat Nr.: **41473 U 15**, unbedenklich in lebensmittelbe- und -verarbeitenden Betrieben, z.B. in Bäckereien, Metzgereien und Brauereien, eingesetzt werden. Ein direkter Kontakt mit Lebensmitteln muss vermieden werden. Prüfbericht auf Anfrage erhältlich.

**Kenndaten nach DIN EN 13300:**

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778. Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 ( $\geq 99,5$ ) bei einer Ergiebigkeit von 7 m<sup>2</sup>/l. Glanzgrad: stumpfmatt.

**Verarbeitung:** Streichen, rollen.

**Beschichtungsaufbau:** Grundbeschichtung mit ca. 5% Wasser verdünnen. Schlussbeschichtung mit ca. 5% Wasser verdünnen. Schlussbeschichtung unverdünnt.

**Verbrauch:** Ca. 150 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung auf glattem Untergrund. Auf rauen und strukturierten Flächen entsprechend mehr.

**Artikel-Nr.:** 655290

