

hawo HaftGrund

pigmentierter Haftvermittler für

- Dispersions-, Silikonharz- und Silikatfarben
- für innen und außen
- stumpfmatt



Produktbeschreibung:

Weiß pigmentierter Grundanstrich ohne strukturgebendes Korn mit gutem Deckvermögen und haftvermittelnden Eigenschaften, für außen und innen.

Anwendung:

Grundanstrich auf leicht saugenden und nicht saugenden mineralischen Untergründen, wie z.B. Zementputz, Kalk-Zementputz, Beton und Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutung). Als Grundanstrich für nachfolgende Beschichtungen auf Dispersions-, Silikonharz- und Silikatbasis (ohne Verkieselung). Haftvermittelnder Grundanstrich auf seiden- oder hochglänzenden Altanstrichen. HaftGrund kann zum Einbetten von hawo AnstrichVlies verwendet werden. Deckt ungleichmäßige Untergründe, z.B. Spachtelstellen ab und schafft somit einen gleichmäßigen Untergrund für nachfolgende Anstrich- und Tapezierarbeiten.

Eigenschaften:

- hohe Untergrund-Anhaftung
- wasserverdünnbar
- geruchsarm
- lösemittelfrei
- konservierungsmittelfrei*
- diffusionsfähig
- lange Offenzeit

Technische Produktdaten:

Bindemittelbasis: Kunststoffdispersion mit haftvermittelnden Eigenschaften
Farbton: weiß
Glanzgrad: stumpfmatt
Spez. Gewicht: ca. 1,49 g/cm³
Festkörper: ca. 58%
pH-Wert: ca. 8

Gebindegröße

2,5 ltr, 5 ltr und 12,5 ltr

Verarbeitung:

Streichen, rollen
Spritzen (airless):
Düse: 0,021 – 0,026
Spritzwinkel: 50°
Spritzdruck: 150 – 180 bar

Abtönbarkeit:

hawo mix, mit hawo Volltonfarbe oder MIXOL Universal Abtönkonzentrat.

Bitte beachten:

Abgetöntes Material kann Löse- und Konservierungsmittel enthalten.

Beschichtungsaufbau:

Grundbeschichtung unverdünnt.

Verarbeitungstemperatur:

Mind. + 5 °C für Untergrund und Umluft während der Verarbeitung und Trocknung.

Verbrauch:

Ca. 200 ml/m² auf glattem Untergrund, ggf. durch Probeauftrag ermitteln.

Trocknung:

Bei + 20 °C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit nach 8 - 10 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Eine niedrigere Temperatur und/oder höhere Luftfeuchtigkeit führt zu Trocknungsverzögerungen.

Untergründe:**Anforderungen:**

Der Untergrund muss sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Sandende, kreibende und saugende Untergründe (z.B. Maschinen-Gipsputz, Leichtputze u. ä.) ggf. mit hawo Tiefgrund W grundieren. Grundsätzlich sollte die zu verwendende Grundierung auf Eignung durch Probeauftrag ermittelt werden.

Für Untergrundvorbereitung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die entsprechenden BFS -Merkblätter zu beachten.

Lagerung und Transport:

Kühl, aber frostfrei lagern, Anbruchgebände gut verschließen. Beim Transport sind keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Bitte beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Bei Spritzverarbeitung den Spritznebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen bei der Verarbeitung vermeiden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

EU-VOC-Grenzwert: Kategorie A/a Wb 30 g/l (2010)

Das Produkt enthält max.1 g/l VOC.

*Konservierungsmittelfrei laut Vergabekriterien des RAL für den UZ102, Version 2019

GISCODE: BSW20

Die vorstehenden Angaben wurden fachgerecht zusammengestellt und sollen den Verarbeiter beraten, informieren und unterstützen. Unsere Empfehlungen gelten wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsgebiete, auf die wir keinen Einfluss haben, und der Verschiedenheit der Untergründe nur allgemein. Eine Rechtsverbindlichkeit ist daher ausgeschlossen. Dieses Techn. Merkblatt Nr. 718 verliert bei einer Neuauflage seine Gültigkeit.